

Anwendungsempfehlung für die Vergoldung (zum Ausdrucken)



	Blattgold Blattsilber Schlagmetall	Innen- vergoldung	Außen- vergoldung	Poliment- vergoldung	Kölner Instacoll			Kölner Rapid Steinmetz Schrift- vergoldung	Ölmixtion	Kölner Permacoll/ Anlegemilch	Benötigt Überzugslack gegen Oxidation
					gelb	klar	grau matt				
	Echtes Blattsilber	X		X		X			X	X	X
	Reines Palladium	X	X			X		X	X		X
	Weissgold extra 6 Karat	X		X		X	X		X		X
	Weissgold 12 Karat	X		X		X	X		X		X
	Weissgold 13,25 Karat	X		X	X		X		X		X
	Hellgrüngold 15,3 Karat	X		X	X		X		X		X
	Grüngold 16,7 Karat	X		X	X		X		X		X
	Citrongold 18 Karat	X		X	X		X		X		X
	Dunkel-Citrongold 20 Karat	X		X	X		X		X		X
	Gelbgold 21 Karat	X		X	X		X		X		
	Orangegold 22 Karat	X		X	X		X		X		
	Dunkelorangegold 22 Karat	X		X	X		X		X		
	Orange-Doppelgold 22 Karat	X		X	X		X		X		
	Dunkelorange-Doppelgold 22ct	X		X	X		X		X		
	Orange-Doppelgold Special 22,5 Karat	X		X	X		X		X		
	Orange-Doppelgold Special dunkel 22,5 Karat	X		X	X		X		X		
	Altgold-Doppelgold dunkel 22,75 Karat	X		X	X		X		X		
	Dukaten-Doppelgold 23 Karat	X		X	X		X		X		
	Rotgold 23 Karat	X		X	X		X		X		
	Französisches Rotgold 23 Karat	X		X	X		X		X		
	Altgold-Doppelgold dunkel 23,25 Karat	X		X	X		X		X		
	Rosenobel-Doppelgold 23,5 Karat	X	X	X	X		O		X		
	Dukaten Antik Gold 23,6 Karat	X		X	X		X		X		
	Rosenobel-Doppelgold extra 23,75 Karat	X	X	X	X		O		X		
	Rosenoble-Doppelgold- Mondgold	X	O	X	X	X	O		X		
	Reines Scheide-Doppelgold 24 Karat	X	X	X	X		O		X		
	Katharinengold Orangegold 22,5 Karat	X	O					X			
	Steinmetz Doppelgold 23 Karat	X	X					X			
	Steinmetz-Spezial-Doppelgold 23,25 Karat	X	X					X			
	Steinmetz Rosenoble- Doppelgold 23,75 Karat	X	X					X			
	Schlagmetall Aluminium	X								X	
	Schlagmetall Farbe 2 / 2,5 / Kupfer	X								X	X

O = Instacoll matt ist wegen einer raueren Oberfläche nicht für den Außenbereich zu empfehlen / Mondgold+Katharinengold im geschützten Außenbereich verwenden
Alle Empfehlungangaben sind unverbindlich